



ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEDA TECNICA N° 133

Serie 0.713.

creative ironard

Finitura decorativa all'acqua ad effetto metallico dorato e argentato

CARATTERISTICHE GENERALI

CREATIVE IRONARD è una speciale pittura a base acquosa, dall'aspetto metallico con effetti ossidati argentati o dorati, dedicata all'arredo di interni. Le superfici decorate con CREATIVE IRONARD offrono un originale impatto emotivo permettendo la personalizzazione dell'ambiente in cui si vive, e ottenendo suggestioni in armonia con il proprio gusto e personalità.

CREATIVE IRONARD è totalmente inodore, ed è formulato per ottenere il massimo comfort abitativo permettendo la vivibilità degli ambienti già a poche ore dall'applicazione; non è ingiallente, respinge la polvere e si conserva pulito nel tempo; è sovraverniciabile con qualsiasi idropittura ARD.

NORME D'IMPIEGO

Preparazione del supporto

- Superfici murali interne mai dipinte o già dipinte con pittura a tempera: accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura.
Asportare con spazzola morbida il pulviscolo e i frammenti d'intonaco poco aderenti e livellare le imperfezioni con LITOSTUCCO, effettuando rasate successive.
Dopo 6 ore dall'ultima rasata, carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.
La scelta dell'isolante e della diluizione necessaria va verificata in funzione delle condizioni del supporto: generalmente impiegare ISOLEX W o ARDFIX. A superficie asciutta applicare uno o più strati di IRONARD FONDO al fine di uniformare l'aspetto della parete.
Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE IRONARD.
- Superfici in legno o pannelli truciolari mai verniciati: ripulire la superficie già levigata e livellare le imperfezioni (nodi, giunzioni, chiodature, fessurazioni, ecc.) con rasate successive di LITOSTUCCO. Carteggiare, ripulire ed applicare una o due mani di IRONARD FONDO; dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE IRONARD.
- Superfici già dipinte con CREATIVE IRONARD: lavare accuratamente con i comuni detersivi in polvere e risciacquare bene con acqua. Attendere che la superficie sia perfettamente asciutta ed applicare uno strato di IRONARD FONDO. Dopo 6 ore si può procedere all'applicazione di CREATIVE IRONARD.

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione. A seconda della tecnica applicativa è possibile ottenere diverse soluzioni estetiche:

- **EFFETTO SPATOLATO:** stendere il prodotto mediante taloscia in acciaio o pennello con passate in tutte le direzioni, lasciando sulla superficie uno strato sottile e irregolare di prodotto. Dopo almeno 5 ore applicare una seconda mano di materiale con le medesime modalità. Dopo circa 1 ora e prima che la superficie inizi ad asciugare, ripassare la parete con taloscia scarica esercitando una certa pressione sulla superficie con passate in ogni direzione.
- **EFFETTO PENNELLATO:** stendere il prodotto utilizzando un pennello di media dimensione con passate in tutte le direzioni, lasciando sulla superficie uno strato sottile e irregolare di prodotto. Dopo almeno 5 ore applicare una seconda mano di materiale con le medesime modalità. Dopo circa 1 ora e prima che la superficie inizi ad asciugare, ripassare la parete con pennello scarico cercando di schiacciare le particelle di colore con passate in ogni direzione.
- A lavoro ultimato, rimuovere subito eventuali nastri di mascheratura ed eseguire immediatamente la pulizia dell'attrezzatura con abbondante acqua.
- Non eseguire l'applicazione quando l'umidità ambiente è tale da provocare condensa o in ambienti molto riscaldati.
- Nel caso di utilizzo di diverse fabbricazioni di colorato è consigliabile rimescolare fra loro le varie produzioni allo scopo di evitare leggere differenze di aspetto.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e non applicare con temperatura inferiore a + 5°C.
- Usare i prodotti secondo le vigenti Norme d'Igiene e Sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- CREATIVE IRONARD è un prodotto inserito nel sistema tintometrico WIZARD.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1020 ± 50 g/l	
VISCOSITÀ A 20°C	13000 ± 3000 cP	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	5 h
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 h

RESA

La resa può variare in relazione alla ruvidità del supporto. Per un effetto come da cartella colori si possono realizzare circa 5 m²/l.

VOCE DI CAPITOLATO**FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO METALLICO NATURALE**

Applicazione su superfici murali interne già predisposte di due strati con applicazione a spatola o pennello e finitura con adeguato utensile, di rivestimento decorativo, inodore, idrodiluibile a base speciali leganti e pigmenti perlescenti e metallici tipo CREATIVE IRONARD con un consumo di circa 0,2 l/m².

Al m² €.

I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.

Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.

Revisione 2015/06



ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1^a Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it